

INDICAÇÕES DE USO

- Uso residencial, comercial e industrial.
- Ideal para ambientes internos e externos, em pisos ou paredes.
- Áreas com presença frequente de água, como fachadas, banheiros, cozinhas e lavanderias.
- Juntas de assentamento: de 2 a 10 mm.
- Produto também indicado para rejunte de cerâmicas assentados sobre bases de drywall.
- Revestimentos compatíveis: cerâmicas e pedras naturais (miracema, são tomé, mineira, goiás e ardósia).

CONTRA INDICAÇÕES

- Peças de baixa porosidade (porcelanatos e pastilhas).
- Saunas.
- Piscinas.
- Rejuntar juntas falsas em cerâmicas.

CARACTERÍSTICAS E BENEFÍCIOS

- Praticidade e qualidade
- Fácil de misturar e de aplicar
- Possui cores duráveis
- Textura superfina
- Acabamento liso
- Maior resistência a formação de fungos
- Grande facilidade de limpeza
- Pode ser usado em pedras naturais em cerâmicas aplicadas sobre base drywall

ESPECIFICAÇÃO

Atende às especificações da Norma Técnica Brasileira – NBR 14922 – A.R. – Argamassa à Base de Cimento Portland para Rejuntamento de Placas Cerâmicas – Requisitos e Métodos de Ensaio para a classe tipo I.

VALIDADE

18 meses após a data de fabricação impressa na embalagem, desde que respeitadas as condições de estocagem.

EMBALAGEM

Embalagem plástica de 1 kg e 5 kg.

ESTOCAGEM

Manter em local seco e arejado, sobre estrado, em pilhas de até 1,5 m de altura, em sua embalagem original fechada.

TABELA DE CONSUMO MÉDIO DE REJUNTAMENTO (G/M²)*

MEDIDAS DA PEÇA			LARGURA DA JUNTA				
Largura	Comp.	Espes.	3mm	4mm	6mm	8mm	10mm
100	100	6	490	650	970	1300	1620
150	150	3	160	220	320	430	540
150	150	5	270	360	540	720	900
200	200	5	200	270	410	540	680
200	300	6	200	270	410	540	680
300	300	6	160	220	330	440	540
370	370	8	180	240	350	470	590
200	400	8	240	330	490	650	820
400	400	8	160	220	330	440	550
450	450	8	202	270	405	540	675
600	600	9	180	228	345	456	570
800	800	9	135	175	260	345	430

* O consumo pode variar em função da aplicação. Outros tamanhos consulte do departamento técnico Colideal.

PREPARO DO PRODUTO

Utilize recipiente estanque, limpo e seco, protegido do sol, do vento e da chuva.

Adicione água limpa, conforme tabela abaixo a um saco de Rejunte Flexível COLIDEAL, devendo a mistura apresentar uma consistência pastosa, homogênea, sem grumos ou material seco.

Volume de água para mistura do rejunte				
Embalagem	Quantidade de água		Faixa de Variação	
	v	Litros	%	Litros
1,0 kg	31,0	0,31	+/- 5%	0,29 a 0,33
5,0 kg	31,0	1,55	+/- 5%	1,45 a 1,65

Deixar a massa, após mistura, em repouso durante 15 minutos, remisturando antes do uso.

Utilize no prazo máximo de 2h30 (esse prazo pode ser maior em temperaturas baixas ou menor em temperaturas elevadas).

CUIDADOS NA APLICAÇÃO

Executar rejuntamento 72 horas após o assentamento das cerâmicas para argamassas convencionais; para argamassas especiais (tipo secagem rápida), consultar o fabricante, evitando movimentação ou manchas provocadas por umidade.

Certifique-se de que a junta esteja limpa e livre de resíduos.

Proteja as peças e ferramentas de alumínio para evitar manchas.

Superfícies antiderrapantes, não esmaltadas, foscas ou com apliques são, por características próprias, sujeitas a manchas ou a ação do atrito; recomenda-se teste antes da aplicação.

No caso de revestimentos com apliques em ouro, prata e materiais sensíveis a atrito, recomendamos consulta prévia ao fabricante sobre a melhor forma de aplicação e limpeza.

Juntas de até 3 mm devem ser molhadas com água limpa antes de aplicação do rejuntamento. Em dias de sol ou vento forte, todas as juntas devem ser molhadas.

INFORMAÇÕES TÉCNICAS



REJUNTE FLEXÍVEL CERÂMICAS

O Rejunte Flexível Cerâmicas COLIDEAL é uma argamassa colorida industrializada de altíssima qualidade, fabricada com matérias-primas selecionadas, indicada para preenchimento e acabamento de juntas de revestimentos em pisos e paredes, em áreas internas e externas. Produto resinado, siliconado, antimofa e acabamento superfino.

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Temperatura de trabalho	5 a 40°C
• Do ar ambiente	5 a 40°C
• Da superfície de trabalho	5 a 40°C

Liberação limpeza e tráfego	24h após a aplicação.
• Liberação para tráfego	24 horas
• Liberação para contato com áreas molhadas:	após 24h com pano macio de algodão.
• Limpeza final	após 14 dias, com pano limpo, água e detergente neutro.
• Limpeza rotineira	

Cor	Conforme cartela de cores.
-----	----------------------------

Composição	Cimento Portland cinza ou Cimento Portland branco estrutural, agregados minerais selecionados, pigmentos inorgânicos e aditivos químicos não tóxicos.
------------	---

APLICAÇÃO

Antes do preenchimento limpe bem as juntas, removendo todos os resíduos do local.

Aplique o rejunte flexível COLIDEAL com desempenadeira emborrachada, procurando pressioná-lo para dentro das juntas. Evite atrito excessivo sobre a superfície do revestimento. Deixe o mínimo possível de rejuntamento na superfície do revestimento.

Esperre entre 15 e 40 minutos, até perceber que o rejuntamento se apresenta no estado endurecido; remova o excesso do rejuntamento com uma esponja macia, úmida e limpa, alisando o material sem comprimi-lo, com movimentos rápidos e leves, perpendiculares às juntas de assentamento.

Para o acabamento final, logo em seguida, passe levemente sobre o rejuntamento semi endurecido uma esponja umedecida ou utilize um frisador plástico, acrílico ou madeira.

A esponja deverá ser lavada e torcida frequentemente.

Em dias com temperatura ambiente acima dos 30°C e/ou com vento, umedeça o material 50 minutos após a aplicação com uma esponja macia e úmida.

LIMPEZA

Deixe "puxar" (iniciar a secagem) e, assim que a pasta estiver semiendurecida (entre 15 e 40 minutos), retire o excesso com esponja úmida, deixando o mínimo possível de produto sobre a superfície da peça.

Complete a limpeza com pano ou estopa limpa e seca.

Se ainda restarem resíduos sobre a superfície da peça, utilize solução específica para a sua remoção.

Nunca utilize ácidos para fazer a limpeza.

MANUTENÇÃO

Em dias quentes (temperatura acima de 30°C) ou com vento molhe a área já rejuntada após 2 horas de secagem.

Para garantir a qualidade e durabilidade do produto, realize o processo de "cura úmida", molhando o rejuntamento duas vezes ao dia, durante dois dias.

Proteja as áreas externas recém-rejuntadas do sol, do vento e da chuva por, no mínimo, 24 horas para evitar perda de coloração.

Evite o excesso de água nas limpezas iniciais para evitar manchas e alteração de cor.

OBSERVAÇÕES GERAIS

As argamassas compostas por cimento estão sujeitas a liberar cal e sais solúveis de coloração esbranquiçada pela ação da umidade interior das paredes sob pisos. Nesses casos, faça o tratamento contra a umidade antes da aplicação.

Em rejuntamentos de cores contrastantes com revestimentos porosos, utilize cores similares para evitar manchas na superfície.

Inicie a limpeza rotineira somente 14 dias após a aplicação do rejuntamento com pano embebido em água limpa ou misturada com detergente neutro.

Outros produtos de limpeza podem alterar o rejuntamento e sua cor.

PRECAUÇÕES

Mantenha a embalagem fechada, fora do alcance de crianças e animais.

Durante a aplicação, utilize equipamentos de proteção: óculos, luvas de borracha e máscara de pó.

Em caso de contato com a pele, lave a região com água e sabão.

Em caso de contato com os olhos, lave-os imediatamente em abundância e procure um médico.

Em caso de ingestão, procure imediatamente orientação médica.

IMPORTANTE

O rendimento e o desempenho do produto dependem das condições ideais de preparação da superfície/substrato onde será aplicado e de fatores externos alheios ao controle da COLIDEAL, como uniformidade da superfície, umidade relativa do ar e ou de superfície, temperatura e condições climáticas, locais, além de conhecimentos técnicos e práticos do aplicador, do usuário e de outros. Em função destes fatores, o rendimento e o desempenho do produto podem apresentar variações.